

PENECRYL[®] ELASTIC

PLASTIFICADOR DE MORTERO A BASE DE CEMENTO Y MEJORADOR DE ADHESIÓN

DESCRIPCIÓN

PENECRYL[®] ELASTIC es un plastificante líquido de color blanco lechoso y potenciador de la adherencia para morteros a base de cemento. PENECRYL[®] ELASTIC es una dispersión acuosa con alto contenido de sólidos de un copolímero de éster acrílico-estireno.

APLICACIONES

PENECRYL[®] ELASTIC está recomendado como agente potenciador de la impermeabilización y reparación de morteros a base de cemento, asegurando propiedades hiperelásticas y mejores resultados de impermeabilización y anclaje

VENTAJAS

Garantiza una alta flexibilidad y elasticidad de los morteros y revocos cementosos, en cuanto a la proporción de mezcla y el uso como aditivo de aplicación con brocha impermeabilizantes o reparadores de productos cementosos.

Asegura una buena reparación de grietas, altos resultados de impermeabilización y excelentes propiedades de unión de los morteros sobre concreto, piedra, mampostería y otros sustratos a base de cemento.

Como plastificante del producto impermeabilizante SEAL COAT[®] (consulte la hoja de datos del producto SEAL COAT[®]).

Se puede usar sin diluir o diluido con agua limpia en proporciones de mezcla que van de 1:3 a 3:1.

ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

Cuando se almacena correctamente en un lugar seco en el empaque original sin abrir y sin daños a 41-95 ° F (5-35 ° C), la vida útil es de 12 meses. Guardar alejado de la luz directa del sol. NO PERMITA CONGELAR.

EMBALAJE

PENECRYL[®] ELASTIC está disponible en jarras de 1 galón (3.8 l).

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIÓN:

Para una alta elasticidad y para el sistema SEAL COAT[®] Elastic, mezcle 50 lb (22.7 kg) de SEAL COAT[®] con 26.5 lb (12 kg) de PENECRYL[®] ELASTIC, sin agregar agua, usando un taladro de mezcla y una varilla mezcladora. A título indicativo, consulte la tabla de proporciones de mezcla a continuación para todos los sistemas SEAL COAT[®].

Proporción de Mezcla:

- 1:3 2 cuartos de galón (1,9 l) de PENECRYL[®] ELASTIC con 1,5 galones (5,7 l) de agua
- 1:2 2 cuartos de galón (1,9 l) de PENECRYL[®] ELASTIC con 1 galón (3,8 l) de agua
- 1:1 2 cuartos de galón (1,9 l) de PENECRYL[®] ELASTIC con 2 cuartos de galón (1,9 l) de agua
- 2:1 1 galón (3,8 l) de PENECRYL[®] ELASTIC con 2 cuartos de galón (1,9 l) de agua
- 3:1 1,5 galones (5,7 l) de PENECRYL[®] ELASTIC con 2 cuartos de galón (1,9 l) de agua

MEZCLA

Mezcle bien inmediatamente antes de usar.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-No lo use puro como agente de unión para ninguna aplicación vertical, aérea o estructural o con productos cementosos de fraguado rápido.

-La temperatura de aplicación mínima recomendada es 50 ° F (10 ° C). La temperatura debe permanecer igual o superior a 50 ° F (10 ° C) durante al menos ocho horas y preferiblemente 24 horas después de la aplicación de PENECRYL[®] ELASTIC.

-Durante el almacenamiento, el producto no debe entrar en contacto con ningún metal que no esté protegido contra la corrosión o metales no ferrosos.

INFORMACIÓN DE MANEJO SEGURO

Mantener fuera del alcance de los niños. El contacto prolongado puede irritar la piel y los ojos. Si entra en contacto, lave las áreas con abundante agua y busque atención médica. Deben usarse guantes protectores, mascarilla y gafas protectoras. Consulte la SDS antes de manipular este producto.

GARANTÍA

PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garantiza que los productos fabricados por la misma deberán estar libres de defectos de material y se ajustarán a las normas de formulación y contienen todos los componentes en la proporción adecuada. Si alguno de los productos estuviera defectuoso la responsabilidad de PENETRON INTERNACIONAL, LTD. se limitará a la sustitución del material siempre y cuando sea demostrado que está defectuoso y en ningún caso seremos responsables por daños incidentales o consiguientes. PENETRON INTERNACIONAL LTD. NO GARANTIZA LA COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. El usuario determinará la idoneidad del producto para su uso específico y asume todos los riesgos y la responsabilidad en relación con ellos.